

参考までに、表 2.3.3.2 のガラスの垂直面日射熱取得率を、表 2.3.3.1 の①、②に適用すると、表 2.3.3.3、表 2.3.3.4 となります。

表 2.3.3.3 大部分が透明材料で構成される窓等の開口部（一重構造の建具）の垂直面日射熱取得率
【木製建具又は樹脂製建具】

ガラスの仕様			日射熱取得率 η_d	
			付属部材 なし	紙障子 外付け ブラインド
三層複層	2 枚以上のガラス表面に Low-E 膜を 使用した Low-E 三層複層ガラス	日射取得型	0.39	0.24
		日射遮蔽型	0.24	0.16
	Low-E 三層複層ガラス	日射取得型	0.42	0.27
		日射遮蔽型	0.27	0.18
二層複層	三層複層ガラス		0.52	0.27
	Low-E 二層複層ガラス	日射取得型	0.46	0.27
		日射遮蔽型	0.29	0.19
	二層複層ガラス		0.57	0.27
	単板ガラス 2 枚を組み合わせたもの ^{注)}		0.57	0.27
単層	単板ガラス		0.63	0.27

注)「単板ガラス 2 枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。

表 2.3.3.4 大部分が透明材料で構成される窓等の開口部（一重構造の建具）の垂直面日射熱取得率
【木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属製熱遮断構造建具又は金属製建具】

ガラスの仕様			日射熱取得率 η_d	
			付属部材 なし	紙障子 外付け ブラインド
三層複層	2 枚以上のガラス表面に Low-E 膜を 使用した Low-E 三層複層ガラス	日射取得型	0.43	0.27
		日射遮蔽型	0.26	0.18
	Low-E 三層複層ガラス	日射取得型	0.47	0.30
		日射遮蔽型	0.30	0.20
二層複層	三層複層ガラス		0.58	0.30
	Low-E 二層複層ガラス	日射取得型	0.51	0.30
		日射遮蔽型	0.32	0.21
	二層複層ガラス		0.63	0.30
	単板ガラス 2 枚を組み合わせたもの ^{注)}		0.63	0.30
単層	単板ガラス		0.70	0.30

注)「単板ガラス 2 枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。